



Reimp

IMPERMEABILIZANTES PARA HORMIGONES Y MORTEROS

DEFINICION DEL PRODUCTO

REIMP-H Aditivo Líquido que, adicionado a la masa de hormigón, proporciona una gran impermeabilidad, evitando así posteriores problemas de humedad debidas a succiones de agua por capilaridad.

REIMP-H Mezclado con el agua de amasado de los morteros, aumenta su facilidad de aplicación a la vez que forma en toda su masa una estructura hidrófoba que, confiere propiedades de gran repelencia al agua.

PROPIEDADES FISICAS

DESARROLLO DE RESISTENCIA Tanto REIMP-H COMO REIMP-M permiten reducir el agua de amasado de hormigones y morteros, lo dual se traduce en un aumento de su resistencia para le mismo contenido de cemento. Los ensayos realizados demuestran que el aumento de resistencia puede llegar hasta un 25-30% sobre un hormigón patrón al utilizar REIMP-H.

ABSORCION DE AGUA Al adicionar cualquiera de los dos productos a hormigones o morteros, la absorción de agua se ve disminuida en un 60-70%.

DOSIFICACION

REIMP-H 5l./m.³ de hormigón. (contenido mínimo de cemento: 300 kgrs./ m.³).

REIMP-M 1 l. por cada 15 l. de agua de amasado.

MEZCLADO

REIMP-H puede ser añadido a la masa de hormigón bien en planta ó en obra. En este último caso recomendamos remezclar vigorosamente el hormigón durante un período mínimo de 5 minutos.

REIMP-M debe adicionarse al agua de amasado del mortero, utilizando esta mezcla como agua de amasado normal. A fin de prevenir posibles decantaciones, el agua así preparada debe agitarse periódicamente a fin de que sea homogénea en el momento de su aplicación.

VIDA UTIL

REPLASMOR, en sus envases originales de 25/200 kgrs., debidamente cerrados, puede ser almacenado durante un año sin merma alguna de sus características.

ASISTENCIA TECNICA

Para cualquier consulta o aclaración, disponemos de un Equipo Técnico que gustosamente se pondrá a su entera disposición.