

RemorpoX 3.000 E

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE

REMORPOX 3.000-E Es un seguro sistema de IMPERMEABILIZACION sin utilizar los métodos clásicos:
pegado de solapes, equipos pesados, etc.

DESCRIPCION

REMORPOX 3.000-E es una formulación a base de resinas epoxi modificadas, agentes de curado y agregados inertes con una granulometría adecuada, que al mezclarlos y aplicarlos proporcionan una **impermeabilización** rápida, segura y eficaz, sobre superficies de hormigón, mortero, metales, fibrocemento, terrazo, etc.

VENTAJAS

FLEXIBILIDAD: Gracias a su elasticidad permite el recubrimiento de juntas y fisuras de hasta 2 mm.

TRANSITABILIDAD: Debido a sus características permite tanto el tráfico peatonal como de vehículos.

VERSATILIDAD: Puede aplicarse tanto en superficies horizontales como inclinadas.

LIGEREZA: Con un peso aproximado de 5 kgrs. m.² permite aligerar las estructuras y facilita la renovación.

ADHERENCIA: Sobre la mayoría de soportes: hormigón, madera, metales, terrazos, etc.

ESTETICA: Se fabrica en varios colores, no alterables con el paso del tiempo.

RESISTENCIA QUIMICA: Buena resistencia a ácidos inorgánicos, soluciones acuosas, etc.

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Los substratos de hormigón o cementosos, tipo mortero, deberán tener una edad mínima de 28 días y así asegurar de esta forma que el contenido de humedad de los mismos sea menor del 5%.

El substrato deberá estar limpio, sin zonas huecas y exento de contaminación, aceites, etc.

IMPRIMACION

El substrato debidamente preparado deberá imprimarse con REPRIMER, aplicando a rodillo una capa fina. Se deben evitar las capas gruesas o la formación de charcos.

APLICACIÓN

Una vez mezclados los componentes del **REMORPOX 3.000-E** se vierte sobre la zona imprimada y se extiende hasta el espesor requerido mediante llana dentada o rastrillo.

Inmediatamente después del extendido, deberá pasarse con firmeza un rastrillo de púas de nylon que ayudará a eliminar el posible aire ocluido en el material y las pequeñas marcas de la llana. EL REVESTIMIENTO quedará de esta forma totalmente nivelado, con un color uniforme, compacto e impermeable.

CURADO

Transcurridas 24 horas de aplicado el producto se permite el tráfico peatonal. Este tiempo se refiere a una temperatura ambiente de 20° C.

PRECAUCIONES

El equipo utilizado deberá limpiarse antes del endurecimiento del Producto con nuestro limpiador, RESOLVENT.

Utilícese guantes y/o crema protectora para su manipulación.