



Repocote M

PINTURA ACRILICA PARA REVESTIMIENTO

DEFINICION DEL PRODUCTO

REPOCOTE M es un revestimiento de gran calidad, a base de resinas acrílicas emulsionadas especialmente estudiadas. Para exteriores su comportamiento es de máxima garantía a los condicionantes atmosféricos y a los rayos UVA. Debido a su gran poder de cubrición tiene un rendimiento muy elevado. REPOCOTE M es totalmente transpirable.

DATOS TECNICO

- Densidad a 20°C: 1.25 ± 0.05 kgrs./cm.²
- Viscosidad de suministro: TIXOTRÓPICO
- Temperatura mínima de aplicación: +5°C
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos
- Tiempo mínimo de repintado: 2 – 4 horas
- Contenido en sólidos: 61%

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar limpias de polvo, grasas y pintura vieja.
- Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo y airles.
- Para la primera mano diluir con 10% de agua

CAMPO DE APLICACION

- Fachadas.
- Estructuras de hormigón susceptibles a sufrir carbonatación.
- Recubrimiento en general tanto para exteriores como interiores.

CONSUMO

Con 1 kgr. de REPOCOTE M se pueden recubrir de 5 – 6 m² de superficie, variando según sea el soporte.

PRESENTACION

REPOCOTE M se presenta en envases de 10 y 20 kilos.

PRECAUCIONES

REPOCOTE M no requiere precauciones especiales en cuanto a toxicidad. No es inflamable. Se debe manipular con guantes de seguridad.

VIDA UTIL

REPOCOTE M, en sus envases originales debidamente cerrados, puede ser almacenado durante un período de un año sin merma alguna de sus características.

ASISTENCIA TECNICA

Para cualquier consulta o aclaración, disponemos de un Equipo Técnico que gustosamente se pondrá a su entera disposición.