



# Repocote M

## PINTURA ACRILICA PARA REVESTIMIENTO

### DEFINICION DEL PRODUCTO

REPOCOTE M es un revestimiento de gran calidad, a base de resinas acrílicas emulsionadas especialmente estudiadas. Para exteriores su comportamiento es de máxima garantía a los condicionantes atmosféricos y a los rayos UVA. Debido a su gran poder de cubrición tiene un rendimiento muy elevado. REPOCOTE M es totalmente transpirable.

### DATOS TECNICO

- Densidad a 20°C: 1.25 ± 0.05 kgrs./cm.<sup>2</sup>
- Viscosidad de suministro: TIXOTRÓPICO
- Temperatura mínima de aplicación: +5°C
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos
- Tiempo mínimo de repintado: 2 – 4 horas
- Contenido en sólidos: 61%

### MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar limpias de polvo, grasas y pintura vieja.
- Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo y airles.
- Para la primera mano diluir con 10% de agua

### CAMPO DE APLICACION

- Fachadas.
- Estructuras de hormigón susceptibles a sufrir carbonatación.
- Recubrimiento en general tanto para exteriores como interiores.

### CONSUMO

Con 1 kgr. de REPOCOTE M se pueden recubrir de 5 – 6 m<sup>2</sup> de superficie, variando según sea el soporte.

### PRESENTACION

REPOCOTE M se presenta en envases de 10 y 20 kilos.

### PRECAUCIONES

REPOCOTE M no requiere precauciones especiales en cuanto a toxicidad. No es inflamable. Se debe manipular con guantes de seguridad.

### VIDA UTIL

REPOCOTE M, en sus envases originales debidamente cerrados, puede ser almacenado durante un período de un año sin merma alguna de sus características.

### ASISTENCIA TECNICA

Para cualquier consulta o aclaración, disponemos de un Equipo Técnico que gustosamente se pondrá a su entera disposición.