



# Reposil - XI

## IMPERMEABILIZANTE INCOLORO PARA FACHADAS

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

REPOSIL-XI es una resina de base silano-siloxano en un disolvente orgánico, penetra profundamente en los poros del hormigón o mortero, obteniéndose así una barrera contra el agua.

#### VENTAJAS

- Secado rápido en todas las superficies neutras o alcalinas. El efecto perlante aparece en las horas que siguen a su aplicación.
- Fuerte poder de penetración en todos los materiales usuales.
- Resistencia notable a los agentes de envejecimiento (hielo, deshielo, U.V., etc.), gracias a la estructura estable de enlaces siloxánicos que forman con las zonas reactivas de la superficie.
- Incoloro. No cambia el color ni la textura de los materiales donde se aplica.

#### CARACTERISTICAS

Aspecto:	Líquido incoloro.
Contenido de materiales:	
Activos % aproximado	69
Densidad a 25° C	0,975
Viscosidad a 25° C	
mm. <sup>2</sup> /s. Aproximado	20
Solvente	Hidrocarburo alifático
Almacenamiento	12 meses a temperatura inferior a 30° C en envases originales.

#### MODO DE EMPLEO

Las superficies deben de estar preferiblemente secas y limpias de aceites, grasas, partículas sueltas, material en descomposición, musgo, etc.

#### APLICACIÓN

Extender una capa continua y uniforme de REPOSIL-XI utilizando para ello brocha, cepillo blando o pistola. En sustratos porosos es importante asegurar una saturación de la superficie siendo necesario la aplicación de una segunda capa.

#### DECORACION

Se puede aplicar pinturas decorativas de base disolvente sobre superficies tratadas con REPOSIL-XI.

#### LIMPIEZA

Las brochas y equipos se deben de lavar con RESOLVENT-102 inmediatamente después de su empleo.

#### PRECAUCIONES

##### Higiene y Seguridad

REPOSIL-XI y RESOLVENT-102 no deben estar en contacto con la piel y ojos ni ser ingeridos. Evitar la inhalación prolongada de los vapores.

Se recomienda el uso de gafas y guantes. Asegurar una ventilación adecuada.  
Si se produce contacto con la piel o los ojos lavar con agua y jabón. NO UTILIZAR DISOLVENTES.  
Si persiste la irritación recurrir al médico.

### **RENDIMIENTO**

El rendimiento sobre ladrillo, hormigón y mortero lisos es de 4,9 a 9 m.<sup>2</sup>/l. dependiendo del sustrato.

### **SERVICIO TECNICO**

REPONOR LOGISTIC, S.L. dispone de un departamento técnico que le puede aconsejar sobre cualquier problema de protección de fachadas.