



Reposil - XI

IMPERMEABILIZANTE INCOLORO PARA FACHADAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

REPOSIL-XI es una resina de base silano-siloxano en un disolvente orgánico, penetra profundamente en los poros del hormigón o mortero, obteniéndose así una barrera contra el agua.

VENTAJAS

- Secado rápido en todas las superficies neutras o alcalinas. El efecto perlante aparece en las horas que siguen a su aplicación.
- Fuerte poder de penetración en todos los materiales usuales.
- Resistencia notable a los agentes de envejecimiento (hielo, deshielo, U.V., etc.), gracias a la estructura estable de enlaces siloxánicos que forman con las zonas reactivas de la superficie.
- Incoloro. No cambia el color ni la textura de los materiales donde se aplica.

CARACTERISTICAS

Aspecto:	Líquido incoloro.
Contenido de materiales:	
Activos % aproximado	69
Densidad a 25° C	0,975
Viscosidad a 25° C	
mm. ² /s. Aproximado	20
Solvente	Hidrocarburo alifático
Almacenamiento	12 meses a temperatura inferior a 30° C en envases originales.

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben de estar preferiblemente secas y limpias de aceites, grasas, partículas sueltas, material en descomposición, musgo, etc.

APLICACIÓN

Extender una capa continua y uniforme de REPOSIL-XI utilizando para ello brocha, cepillo blando o pistola. En sustratos porosos es importante asegurar una saturación de la superficie siendo necesario la aplicación de una segunda capa.

DECORACION

Se puede aplicar pinturas decorativas de base disolvente sobre superficies tratadas con REPOSIL-XI.

LIMPIEZA

Las brochas y equipos se deben de lavar con RESOLVENT-102 inmediatamente después de su empleo.

PRECAUCIONES

Higiene y Seguridad

REPOSIL-XI y RESOLVENT-102 no deben estar en contacto con la piel y ojos ni ser ingeridos. Evitar la inhalación prolongada de los vapores.

Se recomienda el uso de gafas y guantes. Asegurar una ventilación adecuada.
Si se produce contacto con la piel o los ojos lavar con agua y jabón. NO UTILIZAR DISOLVENTES.
Si persiste la irritación recurrir al médico.

RENDIMIENTO

El rendimiento sobre ladrillo, hormigón y mortero lisos es de 4,9 a 9 m.²/l. dependiendo del sustrato.

SERVICIO TECNICO

REPONOR LOGISTIC, S.L. dispone de un departamento técnico que le puede aconsejar sobre cualquier problema de protección de fachadas.